

サプロテックKC-20

水溶性一時防錆剤

サプロテックKC-20はCBD78対応の水洗ブース専用の防錆剤です。
水洗ブース用の水槽に添加し、ブース処理剤の効果を損なうことなくブース槽内の錆の発生を抑制する処理剤です。

1. 使用法

使用濃度 0.5～1.0%

2. 処理液管理方法

KC-20の防錆効果はブース用水が中性～アルカリ性において効果があります。
ブース用水のPHが7より下がった場合には、アルカリ剤（苛性ソーダ等）を少量添加して

pHを7.5以上に戻して下さい。

KC-20のPH 8.6（1%水溶液）

3. 作業上の注意

サプロテックKC-20の取り扱いにはゴム手袋・保護眼鏡等保護具を着用して下さい。

特に目に入った場合は流水で15分以上洗い、医師の手当を受けて下さい。

酸及び酸性物質との混合は絶対しないで下さい。酸及び酸性物質の種類によっては有毒ガスが発生する場合があります。

4. 荷姿

サプロテックKC-20（液体）

20Kg入ポリ缶

製造元 株式会社 中外ケミテック

☎555-0001 大阪市西淀川区佃4丁目3番26

電話 06-6478-8860

Fax 06-6478-8870